



МИР КРОВЛИ
www.mir-krovli62.ru

г. Рязань: пр-д Яблочкова, 6, литер «Ч»
Время работы: 9-18, суб. 9-17, вс. 9-16.
тел. +7 (4912) 24-93-53, 95-83-80
e-mail: krovli2007@mail.ru

Профессиональные гидро-пароизоляционные материалы FOLDER



Гидро и пароизоляционные материалы FOLDER защищают от ветра, пыли, воды и водяного конденсата любые здания: жилые дома, офисные помещения, ангары и т. п. Также использование материалов Folder позволяет существенно снизить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат (температуру и влажность воздуха), увеличить срок службы фасадных и кровельных систем: обрешетки, утеплителя, кровли и фасадных панелей.
Производитель: MARMA inc.&LENKO S.A. (Польша)

Профессиональные супердиффузионные мембраны FOLDER (Дышащие материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости)

Наименование	Применение	Плотность	Паропроницаемость	Прочность на разрыв	Ус-ть к УФ	Цена, руб.
FOLDER Comfort 90	Дышащая гидро-ветрозащита для кровли и фасада	90 г/м ²	1400 г/м ² /24ч(sd-0,02m)	180н/5см/120н/5 см	3 месяца	4495
FOLDER Classic 115	Дышащая гидроизоляция для кровли Premium класса	115 г/м ²	2100 г/м ² /24ч(sd-0,02m)	210 н/5 см/145 н/5 см	3 месяца	7290
FOLDER Strong 135	Дышащая гидроизоляция для кровли Premium класса	135 г/м ²	2200 г/м ² /24ч(sd-0,02m)	276 н/5 см/182 н/5 см	3 месяца	8287

Гидроизоляция для кровли и фасада FOLDER

Наименование	Применение	Плотность	Паропроницаемость	Прочность на разрыв	Ус-ть к УФ	Цена, руб.
Folder D 98	Гидроизоляция для кровли повышенной прочности	98 г/м ²	min 30 г/м ²	850н/5 см / 685н/5 см	3 месяца	2670
Folder Standart D 110	Гидроизоляция для кровли с армированием	110 г/м ²	min 30 г/м ²	430 н/5 см/350 н/5 см	3 месяца	4317
Folder Anticondensat	Гидроизоляция кровли с защитой от конденсата	135 г/м ²	нет	1050 н/5 см/980 н/5 см	3 месяца	5563

Пароизоляция для кровли и фасада FOLDER

Наименование	Применение	Плотность	Диффузия вод. пара	Прочность на разрыв	Ус-ть к УФ	Цена, руб.
Folder H 98	Пароизоляция для кровли и фасада	98 г/м ²	Sd = 30 м	850н/5 см / 685н/5 см	3 месяца	2670
Folder Alum H 90	Пароизоляция с отражающим эффектом	90 г/м ²	Sd = 45 м	250 н/5 см / 230 н/5 см	3 месяца	5640
Folder Regulator	Пароизоляция Premium класса с паропроницанием	110 г/м ²	Sd = 4 м	210 н/5 см/145 н/5 см	3 месяца	6470

Ветрозащита для фасада FOLDER

Наименование	Применение	Плотность	Паропроницаемость	Прочность на разрыв	Ус-ть к УФ	Цена, руб.
FOLDER Façade 95	Ветрозащита для фасада	95 г/м ²	2000 г/м ² /24ч (sd-0,02m)	190 Н/5см /145 Н/5см	3 месяца	3600

Соединительные ленты FOLDER

FOLDER Bond Tape	Соединительная лента для всех материалов FOLDER (50 мм x 20 м)		нет		3 месяца	1041
------------------	--	--	-----	--	----------	------

Пояснение к техническим характеристикам:

- **Паропроницаемость** – способность пропускать пар через 1 м² площади за 24 часа при t 23 оС
- **Коэффициент Sd** показывает, какое сопротивление оказывает материал водяному пару по отношению к воздуху.

Сопротивление 1 м Sd = сопротивление 1 м воздуха

- **Показатель прочности на разрыв** (продольный/поперечный) показывает стойкость пленки к механическим повреждениям во время монтажа, к воздействию ветровых и снеговых нагрузок до момента укладки кровельного материала
- **Устойчивость к воздействию ультрафиолетового (УФ) облучения** – возможность использовать в качестве временной кровли (без потери прочностных показателей).